

ПОПРАВКА К ГОСТ 30698-2000
"СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

В каком месте	Напечатано			Должно быть
Раздел 2	ГОСТ 111-90		ГОСТ 111-2001	
Пункт 4.1.7	СМ2	450	СМ2	700
Таблица 6				
Пункт 4.2.2	листовое по ГОСТ 111 марок М , М , М , М , 1 2 3 7		листовое по ГОСТ 111 марок М0 , М1 , М2 , М3	
Пункт 6.7	Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов проверяют визуально при освещенности не менее 300 лк с расстояния 300 - 600 мм.		Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов проверяют визуально при освещенности не менее 300 лк.	
Пункт 6.10.4	На образце выделяют квадрат размером 50 x 50 мм на расстоянии не менее 50 мм от края образца, затем образец укладывают на горизонтальную твердую поверхность. По образцу наносят удар в любом месте, кроме отмеченного квадрата, на расстоянии не менее 50 мм от него и от края образца. Если после удара стекло не разрушилось, то наносят последующие удары до его разрушения.		По образцу наносят удар в любом месте на расстоянии не менее 50 мм от края образца. Если после удара стекло не разрушилось, то наносят последующие удары до его разрушения. После чего осматривают поверхность образца и выделяют квадрат размером 50 x 50 мм с наиболее крупными осколками стекла.	